



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# КАРБИД КАЛЬЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1460—81

Издание официальное

Цена 10 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**КАРБИД КАЛЬЦИЯ****Технические условия**

Calcium carbide. Specifications

**ГОСТ  
1460—81\***Взамен  
ГОСТ 1460—76

ОКП 21 5531

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 февраля 1981 г. № 555 срок введения установлен**

с 01.01.82

**Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 11.05.86 № 1192  
срок действия продлен**

до 01.01.92**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на карбид кальция, предназначенный для получения ацетилена и для других целей.  
Формула  $\text{CaC}_2$ .

Молекулярная масса (по международным атомным массам 1971 г.) — 64,102.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий качества.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Карбид кальция должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Карбид кальция должен выпускаться в кусках следующих размеров, указанных в табл. 1.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (апрель 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1985 г., мае 1986 г. (ИУС 9—85, 8—86).

© Издательство стандартов, 1987

Таблица 1

Обозначение	Размеры кусков, мм
2/25	От 2 до 25
25/50	» 25 » 50
25/80	» 25 » 80
50/80	» 50 » 80

Примечание. Карбид кальция с кусками размером 2/25 предназначен для предприятий, имеющих генераторы для переработки кусков указанного размера.

1.3. Допускается массовая доля кусков карбида кальция других размеров в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Размер кусков, мм	Размеры других кусков, мм	Массовая доля, %, не более
От 2 до 25	Менее 2 От 25 до 50	5 10
» 25 » 50	Менее 25 в том числе менее 2 От 50 до 80 От 80 до 100	7 2 10 Отсутствие
» 25 » 80	Менее 25 в том числе менее 2 От 80 до 100 Более 100	7 2 10 Отсутствие
» 50 » 80	Менее 50 в том числе менее 2 От 80 до 100 Более 100	10 2 10 Отсутствие

1.4. По физико-химическим показателям карбид кальция должен соответствовать нормам и требованиям, указанным в табл. 3.

1.5. Коды ОКП карбида кальция приведены в табл. 4.

Таблица 3

Наименование показателя	Норма для сорта		
	высшего	первого	второго
	Высшая категория качества	Первая категория качества	
1. Литраж, дм <sup>3</sup> /кг, не менее, для кусков			
50/80	295	285	275
25/80	290	285	265
25/50	285	280	260
2/25	—	260	240
2. Объемная доля фосфористого водорода (РН <sub>3</sub> ) в ацетилене, %, не более	0,07	0,08	0,08
3. Массовая доля сульфидной серы, %, не более	0,5	1,2	1,2
4. Массовая доля свободного углерода, %, не более	1	Не нормируется	
5. Массовая доля окиси кальция (CaO), %, не более	17	Не нормируется	
6. Массовая доля ферросилаза, %, не более	1,0	1,0	1,0

## П р и м е ч а н и я:

1. Литраж — это объем сухого ацетилена в литрах, выделяемый 1 кг карбида кальция, приведенный к 20°C и давлению 101325 Па (760 мм рт. ст.).

2. (Исключен, Изм. № 2).

3. Показатель «массовая доля ферросплава» является факультативным до 01.01.89 для предприятий с печами, оборудованными сливом ферросплава или магнитными сепараторами.

## (Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 4

Сорт	Код ОКП
Карбид кальция для кусков 50/80	21 5531 0100 02
Высший сорт	21 5531 0120 09
1-й сорт	21 5531 0130 07
2-й сорт	21 5531 0140 05
Карбид кальция для кусков 25/80	21 5531 0200 10
1-й сорт	21 5531 0230 04
2-й сорт	21 5531 0240 02
Карбид кальция для кусков 25/50	21 5531 0300 07
1-й сорт	21 5531 0330 01
2-й сорт	21 5531 0340 10
Карбид кальция для кусков 2/25	21 5531 0400 04
1-й сорт	21 5531 0430 09
2-й сорт	21 5531 0440 07

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При взаимодействии с водой карбид кальция разлагается с выделением ацетилена и гидрата окиси кальция, при контакте с окислителями также выделяет ацетилен и разогревается.

Ацетилен является взрывоопасным газом, легко реагирует с солями серебра, меди и ртути, образуя при этом нестойкие взрывчатые ацетилениды.

Максимальное давление взрыва 10,3 кг/см<sup>2</sup>.

Ацетилен обладает способностью самовоспламеняться в чистом виде и в смеси с воздухом при сравнительно низких температурах.

Температура самовоспламенения ацетилена 335°C.

Нижний концентрационный предел воспламенения ацетилена в воздухе при атмосферном давлении, приведенный к температуре 25°C — 2,5% (по объему) по ГОСТ 12.1.004—85.

При разложении карбида кальция водой в случае ее недостатка температура способна вызвать воспламенение выделяющегося ацетилена. Особенно опасна в этом отношении карбидная пыль.

2.2. Газообразный ацетилен легче воздуха и может накапливаться в слабопроветриваемых помещениях в высших точках, где возможно образование ацетилено-воздушной смеси.

2.3. В местах возможного накопления ацетилена необходимо контролировать содержание его в воздухе приборами автоматического действия в соответствии с ГОСТ 12.1.004—85 или приборами ручного действия с устройством для дистанционного отбора проб воздуха. Сигнал опасности загазованности должен подаваться при достижении объемной доли ацетилена в воздухе 20% от нижнего предела взрываемости, т. е. при объемной доле ацетилена в воздухе, равной 0,46%.

### (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Ацетилен — газ наркотического действия. Отравления вызываются, главным образом, фосфористым водородом, находящимся в карбидном ацетилене.

Предельно допустимая концентрация фосфористого водорода в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м<sup>3</sup> — по ГОСТ 12.1.005—76.

По степени воздействия на организм карбид кальция относится к веществам чрезвычайно опасным — 1-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007—76.

2.5. Пыль карбида кальция оказывает раздражающее действие на кожу, дыхательные пути и глаза.

Предельно допустимая концентрация карбидной пыли — 10 мг/м<sup>3</sup>.

2.6. Производственные помещения, в которых проводятся работы с карбиドом кальция, должны иметь приточную и вытяжную вентиляцию.

2.7. Запрещается ввод в здание склада с карбидом кальция водопровода, канализации, а также водяного и парового отопления.

2.8. Вскрытые или поврежденные барабаны не разрешается хранить на складах. На складах не допускается скапливание карбидной пыли.

Хранение пустой тары из-под карбида кальция осуществляется на специально отведенных площадках вне производственных помещений.

**2.9. (Исключен, Изм. № 2).**

2.10. Для защиты органов дыхания от карбидной пыли и вредных газов следует пользоваться противопылевыми респираторами и противогазом с фильтрующей коробкой марки БКФ по ГОСТ 12.4.122—83.

2.11. При попадании карбида кальция в глаза и на кожу — промыть глаза и кожу обильным количеством воды, кожу смазать вазелиновым маслом.

2.12. В качестве средств пожаротушения следует использовать сухие порошковые огнетушители, углекислоту, сухой песок, асbestosовое полотно.

Тушить водой не разрешается.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Карбид кальция принимают партиями. Партией считают количество однородного по своим показателям качества продукта в одинаковой упаковке, оформленного одним документом о качестве, но не более 120 т.

Документ о качестве должен содержать:  
 наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;  
 наименование продукта, марку, сорт, размеры кусков;  
 дату изготовления продукта;  
 номер партии;  
 массу нетто и брутто;  
 обозначение настоящего стандарта;  
 результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

Таблица 5

Количество упаковочных единиц, входящих в партию, шт.	Количество отбираемых упаковочных единиц, шт.
От 4 до 20	2
» 21 » 25	3
» 26 » 63	5
» 64 и выше	6

Если партия состоит из трех или менее единиц упаковок, пробу отбирают из каждой единицы упаковки.

3.3. Для проверки массовой доли кусков карбида кальция различных размеров отбирают по одному-два барабана от партии, или по 5 кг от контейнеров, отобранных для проверки качества продукции.

3.3а. Массовую долю кусков карбида кальция в соответствии с табл. 2, а также показатели 2, 3 и 6 табл. 3 изготавитель определяет периодически не реже одного раза в месяц.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

3.4. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей проводят повторный анализ на удвоенной выборке.

Результаты повторного анализа распространяются на всю партию.

#### 4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

##### 4.1. Отбор проб

4.1.1. Из отобранных упаковочных единиц отбирают точечные пробы.

Точечная проба должна состоять не менее, чем из пяти кусков продукта.

4.1.2. Точечные пробы отбирают при загрузке или выгрузке переносным пробоотборником (алюминиевым совком) не менее трех от каждой упаковочной единицы равномерно на разных уровнях, соответствующих  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$  объема упаковки.

4.1.1, 4.1.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

4.1.3. Наименьшую массу точечной пробы из барабанов в зависимости от размера куска отбирают по табл. 6.

Таблица 6

Размер куска, мм	Наименьшая масса точечной пробы, г
От 2 до 25	500
» 25 » 50	1500
» 25 » 80	2000
» 50 » 80	2500

Масса точечной пробы от контейнера должна быть не менее 20 кг.

Допускается предприятиям-изготовителям отбирать точечные пробы продукта из потока алюминиевым совком, подставляя его в начале, середине и конце наполнения каждого десятого барабана или каждого контейнера.

#### 4.2. Подготовка проб для анализа

4.2.1. Отбор проб, дробление и квартовование следует производить в возможно короткие сроки.

4.2.2. Точечные пробы из отобранных упаковочных единиц соединяют вместе, тщательно перемешивают и получают объединенную пробу.

Объединенную пробу для определения литражка и примесей сокращают квартованием до средней пробы массой 1,5—2 кг.

4.2.3. Среднюю пробу быстро дробят до кусков размером, не превышающих 25 мм, — пробы для определения литражка — и помещают в банку с пробкой. На банку наклеивают этикетку с обозначениями: наименование предприятия-изготовителя, наименование продукта, размер кусков, номер партии, дата и место отбора пробы, фамилия пробоотборщика.

4.2.4. Остаток пробы, взятой для определения литражка карбида кальция, измельчают до кусков размером не более 8 мм и методом квартования сокращают до 100—200 г.

4.2.5. Для определения содержания фосфористого водорода, массовой доли сульфидной серы, свободного углерода и окиси кальция отбирают 30—50 г пробы и измельчают до размеров не более 2 мм.

#### 4.3. Определение литражка

##### 4.3.1. Аппаратура

Аппарат для определения литражка карбида кальция (см. черт. 1), состоящий из колокола и реактора с кольцевым водяным затвором.

Колокол имеет загрузочную камеру с колпаком и заслонку, управляемую поворотным устройством: загрузочная камера и поворотное устройство имеют водяные затворы. Реактор снабжен охлаждающим змеевиком. Колокол уравновешен грузом.

Разложение карбида кальция происходит на перфорированном поддоне. Аппарат имеет шкалу для измерения объема выделившегося ацетилена в литрах на килограмм.

Термометр по ГОСТ 215—73 или по ГОСТ 2823—73.

Манометр водяной.


##### 4.3.2. Подготовка к испытанию

Перед определением литражка карбида кальция реактор и кольцевой водяной затвор при снятом колпаке загрузочной камеры и открытой заслонке заполняют водой, затем наполняют водой водяные затворы загрузочной камеры и поворотного устройства ипускают воду в охлаждающий змеевик.

Воду в реакторе насыщают ацетиленом последовательным разложением трех-четырех проб карбида кальция массой около 500 г каждая.

##### 4.3.3. Проведение анализа

## Аппарат для определения литража карбида кальция



1—сливной патрубок; 2—реактор; 3—колокол; 4—водяной затвор; 5—перфорированный поддон; 6—охлаждающий змеевик; 7—заслонка; 8—загрузочная камера; 9—колпак; 10—поворотное устройство; 11—груз.

Черт. 1

От пробы, приготовленной, как указано в п. 4.2.3, отбирают 500 или 100 г (для аппаратов меньшего объема с техническими и метрологическими характеристиками, не уступающими аппарату, указанному на черт. 1) карбида кальция и взвешивают. Результат взвешивания записывают с точностью до одного грамма.

При снятом колпаке и закрытой заслонке в загрузочную камеру высыпают приготовленную навеску карбида кальция, затем закрывают загрузочную камеру колпаком, перекрывают выход газа в атмосферу и поворотом рукоятки отводят заслонку. Карбид при этом высыпается в поддон.

После прекращения разложения карбида кальция уравнивают давление ацетилена под колоколом с атмосферным давлением, поднимая колокол нажатием на груз до выравнивания уровней воды в трубах водяного манометра, и производят запись объема, температуры газа и атмосферного давления.

По окончании испытания открывают выход газа и выпускают ацетилен, снимая часть груза.

Воду в аппарате должны менять не более чем через 60 определений литраж карбида кальция.

#### 4.3.4. Обработка результатов

Литраж ( $X$ ) в  $\text{дм}^3$  на килограмм вычисляют по формуле

$$X = \frac{V(P - W_t) \cdot 293}{P_0 \cdot (273 + t)},$$

где  $V$  — объем ацетилена, выделяемый 1 кг карбида кальция, измеренный по шкале аппарата,  $\text{дм}^3$ ;

$P$  — атмосферное давление, Па (мм. рт. ст.);

$W_t$  — упругость паров воды при температуре  $t$ , Па (мм рт. ст.);

$P_0$  — нормальное давление, составляет 101325 Па (760 мм рт. ст.);

$t$  — температура газа под колоколом к концу разложения пробы карбида кальция,  $^{\circ}\text{C}$ .

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать  $2 \text{ дм}^3/\text{кг}$  при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

#### 4.3.3, 4.3.4. (Измененная редакция, Изд. № 2).

4.4. Определение массовой доли кусков карбида кальция других размеров

4.4.1. Массовую долю кусков карбида кальция других размеров в продукте определяют на аппарате с механическим или ручным рассевом с набором сит с полотнами решеток с круглыми отверстиями или металлическими сетками с круглыми отверстиями, приведенными в табл. 7а.

Таблица 7а

Диаметр отверстия, мм	Расстояние между центрами отверстий, мм	Толщина полотна, мм
$100 \pm 1,5$	$120 \pm 2,0$	3,0
$80 \pm 1,2$	$95 \pm 1,5$	2,5
$50 \pm 1,0$	$65 \pm 1,1$	2,5
$25 \pm 0,5$	$38 \pm 1,0$	2,5
$2 \pm 0,15$	$5 \pm 0,1$	1,0

Наружный размер сит должен быть не менее 450 мм. Каждому размеру кусков карбида кальция соответствует набор сит с полотнами решетными или металлическими решетками (табл. 7).

Таблица 7

Размер куска, мм	Сито (отверстия диаметром, мм)				
	Первое (верхнее)	Второе	Третье	Четвертое	Пятое
От 2 до 25			50	25	2
» 25 » 50	100	80	50	25	2
» 25 » 80		100	80	25	2
» 50 » 80		100	80	50	2

Анализируемую пробу карбида кальция, отобранную по п. 3.4, взвешивают на технических весах по ГОСТ 24104—80 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 50 кг, частями по 20—25 кг высыпают в аппарат рассева. При ручном рассеве совершают 30 качаний аппарата за ручку от упора до упора. При механическом рассеве процесс заканчивается автоматически.

Карбид кальция, оставшийся на одноименных ситах, собирают вместе и взвешивают.

Карбид кальция, прошедший через нижнее сито, выгружают и взвешивают.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

#### 4.4.2. Обработка результатов

Массовую долю кусков карбида кальция других размеров ( $X_1$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{m_1 \cdot 100}{m},$$

где  $m_1$  — масса карбида кальция, оставшаяся на одноименных ситах или прошедшая через нижнее сито, кг;

$m$  — масса карбида кальция, взятая для определения, кг.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,25% при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

4.5. Определение объемной доли фосфористого водорода в ацетилене

#### 4.5.1. Реактивы, растворы и аппаратура

Кислота уксусная по ГОСТ 61—75, раствор с массовой долей 80—90%

Йод по ГОСТ 4159—79, раствор концентрации  $c (1/2 J_2) = 0,01$  моль/дм<sup>3</sup> (0,01 н.), готовят по ГОСТ 25794.2—83.

Натрий уксуснокислый по ГОСТ 199—78.

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по СТ СЭВ 223—75, раствор концентрации 0,01 моль/дм<sup>3</sup> (0,01 н.).

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, плотностью 1,19 г/см<sup>3</sup>.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163—76, водный раствор с массовой долей 0,5%.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Кадмий уксуснокислый по ГОСТ 5824—79, поглотительный раствор, готовят следующим образом: 27 г уксуснокислого кадмия растворяют в воде и при необходимости фильтруют. К раствору добавляют 10 см<sup>3</sup> уксусной кислоты и 10 г уксуснокислого натрия, объем раствора доводят водой до 1 дм<sup>3</sup> и хорошо перемешивают.

Колба коническая типа КН-500—34.

Колба плоскодонная типа КП-1000—34.

Воронки капельные.

Трубка U-образная типа КШ 14,5/23.

Склянки для промывания газов по ГОСТ 25336—82 типа СН1—200.

Бутыли с тубусом по ГОСТ 25336—82 вместимостью 3 и 15 дм<sup>3</sup>.

Термометр по ГОСТ 215—73 или по ГОСТ 2823—73.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г, допускается применение других весов с аналогичными технологическими и метрологическими характеристиками.

Бюretки, пипетки по ГОСТ 20292—74, пробирки, колбы, цилиндры по ГОСТ 1770—74 2-го класса точности, допускается применение другой посуды при условии получения метрологических характеристик, не уступающих указанным в соответствующих стандартах.

(Измененная редакция, Иzm. № 2).

4.5.2. Подготовка к анализу

Для определения фосфористого водорода в ацетилене из карбida кальция применяют прибор (черт. 2), состоящий из:

конической колбы для разложения карбida кальция вместимостью 500 см<sup>3</sup> с присоединенной к ней капельной воронкой такой же вместимости, ванны для охлаждения колбы.

U-образной трубки, заполненной стеклянной ватой и плотно закрытой пробками (газ поступает и выходит через боковые отводы);

первой склянки для промывания газов;


второй склянки для промывания газов, снабженной фильтром ПОР 160 или ПОР 100 по ГОСТ 25336—82;

плоскодонной колбы, калиброванной по воде для определения фосфористого водорода, вместимостью 1 дм<sup>3</sup> с присоединенной к ней капельной воронкой вместимостью 50—100 см<sup>3</sup>;

большого аспиратора — двух бутылей с нижними тубусами вместимостью 15 дм<sup>3</sup> каждая, соединенных между собой резиновым шлангом через тубусы, одна из бутылей плотно закрыта пробкой со вставленным в нее термометром;

малого аспиратора — двух склянок с нижними тубусами вместимостью 3 дм<sup>3</sup> каждая, соединенных между собой через тубусы.

Коническую и плоскодонную колбы и одну бутыль большого аспиратора плотно закрывают резиновыми пробками с двумя отверстиями.



1—коническая колба; 2, 8—капельные воронки; 3—ванна для охлаждения колбы; 4—U-образная трубка; 5—склянка для промывания газа; 6—склянка для промывания газа со стеклянным пористым фильтром; 7—плоскодонная колба; 9—большой аспиратор; 10—малый аспиратор

Черт. 2

В одно отверстие пробки конической колбы вставляют капельную воронку так, чтобы нижний оттянутый конец ее диаметром около 3 мм выступил на 5—10 мм от нижней поверхности пробки.

В другое отверстие вставляют стеклянную трубку, отводящую газ, изогнутую под прямым углом. Нижний конец трубки должен находиться на уровне нижней поверхности пробки.

В одно отверстие пробки плоскодонной колбы вставляют подводящую газ трубку, доходящую до дна колбы, в другое отверстие — капельную воронку, нижний конец которой должен быть на уровне нижней поверхности пробки. В пробку воронки плотно вставляют трубку, нижний конец которой должен находиться на уровне нижней поверхности пробки, а через верхний конец трубы весь прибор при помощи шланга соединяют с большим аспиратором.

Отдельные части прибора соединяются между собой, как указано на черт. 2, при помощи резиновых трубок.

Перед определением краны капельных воронок смазывают вазелином, в склянки для промывания газа наливают около 50 см<sup>3</sup> поглотительного раствора, плоскодонную колбу заполняют дистиллированной водой до пробки и ставят вверх воронкой.

Верхнюю бутыль большого аспиратора заполняют водой до пробки, а в нижней бутыли вода должна покрывать тубус. Затем все части прибора, за исключением конической колбы, соединяют между собой.

#### 4.5.3. Проведение анализа

Около 30 г карбида кальция, приготовленного по п. 4.2.5, взвешивают, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака и помещают в сухую коническую колбу. В ванну для охлаждения колбы наливают холодную воду, а колбу закрывают пробкой с воронкой 2.

Краны капельных воронок закрывают, в воронку 2 наливают дистиллированную воду и коническую колбу 1 присоединяют к прибору.

Прибор проверяют на герметичность, создавая в нем разрежение опусканием нижней бутыли большого аспиратора и осторожно открывая кран воронки 8.

Если система герметична, что узнают по прекращению прохождения пузырьков воздуха через склянки для промывания газов, приступают к разложению карбида кальция. Для этого осторожно открывают кран воронки 2 и по каплям пускают воду на карбид кальция.

Так как вначале разложение карбида кальция водой идет очень бурно, то в первый период разложения спуск воды должен быть не более 2—3 капель в 1 мин.

Разложение карбида кальция должно быть равномерным и продолжаться в течение 2—3 ч.

Пропустив первые 2—2,5 дм<sup>3</sup> ацетилена, плоскодонную колбу для определения фосфористого водорода опрокидывают капельной воронкой вниз и закрепляют ее на штативе в положении, как указано на черт. 2.

После того, как вся вода из колбы будет вытеснена газом, колбу возвращают в первоначальное положение, в котором она остается до конца разложения карбида кальция.

Во избежание потерь газа воронку 2 наполняют водой по мере расхода последней.

По окончании разложения карбида кальция коническую колбу заполняют водой для вытеснения оставшегося в ней газа. До половины объема ее заполняют при разрежении, последнюю же порцию воды для заполнения конической колбы подают под давлением.

Для этого закрывают кран воронки 8 и зажимают резиновый шланг, соединяющий ее с большим аспиратором, а воронку 2 сое-

дняют с малым аспиратором и создаваемым давлением вытесняют оставшийся газ из конической колбы.

После этого отделяют плоскодонную колбу от склянки для промывания газа с пористым стеклянным фильтром, зажав соединяющую их резиновую трубку зажимом. Затем разъединяют склянки для промывания газа и отделяют U-образную трубку от склянки для промывания газа 5. Следует соблюдать указанный порядок разъединения во избежание перетягивания растворов из одного сосуда в другой.

Заполненную ацетиленом плоскодонную колбу отделяют от большого аспиратора и вынимают пробку из воронки 8.

Для приведения газа в колбе к атмосферному давлению кран капельной воронки 8 на мгновение открывают, выпуская избыток газа, и отмечают атмосферное давление и температуру газа.

Для вытеснения оставшегося в воронке газа (при закрытом кране) ее заполняют водой, которую затем сливают. Эту операцию повторяют дважды.

Из бюретки в воронку 8 наливают 50 см<sup>3</sup> раствора йода концентрации 0,01 моль/дм<sup>3</sup> и через кран воронки осторожно, чтобы не попал воздух, переводят раствор йода в колбу, создавая давление в воронке. После этого ополаскивают воронку два-три раза дистиллированной водой, каждый раз так же осторожно, переводя промывные воды в колбу.

В течение 10 мин содержимое колбы энергично встряхивают, затем открывают кран воронки 8, снимают зажим с трубки и вынимают пробку из колбы. Трубку, пробку, горло и внутренние стенки колбы споласкивают водой из промывалки и титруют избыток йода раствором серноватистокислого натрия концентрации 0,01 моль/дм<sup>3</sup> в присутствии крахмала.

#### 4.5.4. Обработка результатов

Объемную долю фосфористого водорода ( $X_2$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{0,035 \cdot (V_1 - V_2) \cdot 100}{V},$$

где  $V_1$  — объем раствора йода концентрации точно 0,01 моль/дм<sup>3</sup>, см<sup>3</sup>;

$V_2$  — объем раствора серноватистокислого натрия концентрации точно 0,01 моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование избытка йода, см<sup>3</sup>;

0,035 — объем фосфористого водорода, соответствующий 1 см<sup>3</sup> раствора йода концентрации точно 0,01 моль/дм<sup>3</sup>, см<sup>3</sup>;

$V$  — объем ацетилена, см<sup>3</sup>, равный объему плоскодонной колбы и приведенный к 101325 Па (760 мм рт. ст.) и 20° С по формуле

$$V = \frac{V_k(P - W_t) \cdot 293}{P_0(273 + t)},$$

где  $V_k$  — объем колбы, см<sup>3</sup>;

$P$  — атмосферное давление, Па (мм рт. ст.);

$W_t$  — упругость паров воды при температуре  $t$ , Па (мм рт. ст.);

$P_0$  — нормальное давление составляет 101325 Па (760 мм рт. ст.);

$t$  — температура газа при проведении определения, °С.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,004 % при доверительной вероятности Р=0,95.

4.5.3, 4.5.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

4.6. Определение массовой доли сульфидной серы

4.6.1. Реактивы, растворы и аппаратура

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, плотностью 1,12 г/см<sup>3</sup>.


Кислота уксусная по ГОСТ 61—75, х. ч., раствор с массовой долей 80—90 %.

Иод по ГОСТ 4159—79, раствор концентрации  $c$  ( $\frac{1}{2}$   $J_2$ ) = = 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1 н.), готовят по ГОСТ 25794.2—83.

Натрий уксуснокислый по ГОСТ 199—78.

Кадмий уксуснокислый по ГОСТ 5824—79, раствор готовят по п. 4.5.1.

#### Прибор для выделения сульфидной серы



1 — капельная воронка; 2 — реакционная колба с боковым отводом; 3, 4 — склянки для промывки газов

Черт. 3

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по СТ СЭВ 223—75, ч. д. а., раствор концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup>.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163—76, водный раствор с массовой долей крахмала 0,5%.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Колба круглодонная с боковым отводом.

Воронка капельная.

Склянка для промывания газов по ГОСТ 25336—82 типа СНІ-200.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 2-го класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г; допускается применение других весов с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.

Бюretки, пипетки по ГОСТ 20292—74, пробирки, колбы, цилиндры по ГОСТ 1770—74 2-го класса; допускается применение другой посуды при условии получения метрологических характеристик, не уступающих указанным в соответствующих стандартах.

#### (Измененная редакция, Изм. № 2).

##### 4.6.2. Подготовка к анализу

Сульфидную серу из навески карбида кальция выделяют в приборе (черт. 3), состоящем из широкогорлой колбы с боковым отводом для разложения карбида кальция вместимостью 100 см<sup>3</sup> с хорошо пригнанной резиновой пробкой, в которую вставлена капельная воронка для соляной кислоты и барботер для подачи азота. Боковая отводная трубка колбы присоединяется с помощью резиновых шлангов к склянкам для промывания газа.

Перед определением кран капельной воронки смазывают вазелином, в склянки 3 и 4 наливают по 30—40 см<sup>3</sup> раствора уксусно-кислого кадмия.

##### 4.6.3. Проведение анализа

1—1,5 г карбида кальция, приготовленного по п. 4.2.5, взвешивают, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до третьего десятичного знака, помещают в реакционную колбу и проверяют прибор на герметичность.

Для этого перекрывают винтовым зажимом линию подачи азота. К склянке 4 подсоединяют аспираторную склянку, закрытую пробкой со вставленным двухходовым краном. Эта склянка через тубусное отверстие соединена с другой склянкой, установленной ниже. В склянках находится дистиллированная вода. Открывают двухходовой кран аспиратора. Жидкость в верхней склянке вначале опускается, а затем устанавливается на постоянном уровне. Если система герметична, отсоединяют аспираторные склянки, вынимают пробку, закрывающую капельную воронку и наливают в капельную воронку 15—20 см<sup>3</sup> соляной кислоты, закрывают во-

ронку пробкой, ослабляют винтовой зажим на линии азота и пропускают систему азотом со скоростью двух пузырьков в секунду в течение 5—10 мин.

Затем осторожно по каплям, не прекращая подачи азота, разлагают карбид кальция соляной кислотой. Газ, прошедший через склянки для промывания газа, выводят при помощи резинового шланга в атмосферу. После разложения карбида кальция реакционную колбу нагревают в течение 5—10 мин, доводя содержимое колбы до кипения, затем охлаждают в токе азота до комнатной температуры. По охлаждении разбирают прибор, количественно переносят уксуснокислый кадмий вместе с образовавшимся осадком сульфида кадмия из склянок 3 и 4 в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, добавляют 10 см<sup>3</sup> раствора йода и 3 см<sup>3</sup> соляной кислоты. Колбу закрывают часовым стеклом, оставляют в темноте в течение 5—10 мин и титруют 0,1 н. раствором тиосульфата натрия до соломенно-желтой окраски, затем приливают несколько капель раствора крахмала и продолжают титрование до обесцвечивания раствора.

#### 4.6.4. Обработка результатов

Массовую долю сильфидной серы ( $X_3$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{(V - V_1) \cdot 0,0016 \cdot 100}{m},$$

где  $V$  — объем раствора йода концентрации  $c$  ( $\frac{1}{2} J_2$ ) =  $= 0,1$  моль/дм<sup>3</sup>, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем раствора тиосульфата натрия концентрации точно  $0,1$  моль/дм<sup>3</sup>, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески карбида кальция, г;

$0,0016$  — масса серы, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора йода концентрации  $c$  ( $\frac{1}{2} J_2$ ) =  $0,1$  моль/дм<sup>3</sup>, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,05% при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

#### 4.7. Определение массовой доли свободного углерода

##### 4.7.1. Реактивы, растворы и аппаратура

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, раствор 1 : 1.

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277—75, ч. д. а., раствор концентрации  $c$  ( $AgNO_3$ ) =  $0,1$  моль/дм<sup>3</sup> (0,1 н.), готовят по ГОСТ 25794.3—83.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Стаканы и колбы стеклянные по ГОСТ 25336—82.

Фильтры беззольные «красная лента».

Тигель фарфоровый по ГОСТ 9147—80 № 3 или № 4.

Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336—82.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г, допускается применение других весов с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.

Бюretки, пипетки по ГОСТ 20292—74, пробирки, цилиндры по ГОСТ 1770—74 2-го класса точности, допускается применение другой посуды при условии получения метрологических характеристик, не уступающих указанным в соответствующих стандартах.

#### 4.7.2. Проведение анализа

Около 5 г карбida кальция, приготовленного по п. 4.2.5, взвешивают, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака и помещают в стакан вместимостью 750 см<sup>3</sup>. Стакан закрывают стеклом, затем осторожно приподнимают стекло и приливают воду до полного разложения карбida кальция (около 25 см<sup>3</sup>).

Затем ставят стакан на электрическую плитку и приливают соляную кислоту до полного растворения навески при нагревании (около 25 см<sup>3</sup>).

Горячий раствор фильтруют через беззольный фильтр, предварительно высушенный при 105—110° С в стаканчике для взвешивания и взвешенный в том же стаканчике (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

Осадок промывают на фильтре горячей водой до отсутствия хлориона в промывных водах (проба с азотнокислым серебром).

Фильтр с осадком помещают в стаканчик для взвешивания, высушивают при 105—110° С до постоянной массы и взвешивают с той же погрешностью. Затем фильтр с осадком переносят в про-каленный и взвешенный фарфоровый тигель (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака), озоляют, прокаливают в муфельной печи при (850±25) ° С до постоянной массы и взвешивают с той же погрешностью.

#### 4.7.3. Обработка результатов

Массовую долю свободного углерода ( $X_4$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_4 = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m},$$

где  $m_1$  — масса высушенного осадка, г;

$m_2$  — масса про-каленного осадка, г;

$m$  — масса навески карбida кальция, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между ко-

торыми не должны превышать 0,1% при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

**4.6.3, 4.6.4, 4.7.1—4.7.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).**

**4.8. Определение массовой доли окиси кальция**

**4.8.1. Сущность метода**

Метод основан на определении свободной окиси кальция по разности между общим количеством  $\text{CaO}$  и  $\text{CaO}$ , связанным в виде карбида кальция.

**4.8.2. Реактивы и растворы**

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, раствор 1 : 1.

Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652—73, раствор концентрации 0,05 моль/дм<sup>3</sup> (0,05 н.).

Растворяют 9,3 г трилона Б в 500—700 см<sup>3</sup> дистиллированной воды в мерной колбе вместимостью 1000 см<sup>3</sup>. Объем раствора доводят до метки водой, перемешивают и, если раствор мутный, его фильтруют. Титр трилона Б устанавливают по стандартному образцу известняка, утвержденному в установленном порядке. 0,5 г известняка помещают в стакан вместимостью 100 см<sup>3</sup> и кипятят 30 мин с 20 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты (1 : 1). После охлаждения содержимое стакана переносят в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, доводят объем раствора водой до метки и тщательно перемешивают. Затем отбирают несколько аликвотных частей (по 25 см<sup>3</sup>) и титруют кальций, как указано в проведении анализа.

Титр трилона Б по  $\text{CaO}$  (г/см<sup>3</sup>) вычисляют по формуле

$$T = \frac{A \cdot 0,5 \cdot 25}{(V - V_1) \cdot 250 \cdot 100},$$

где  $A$  — массовая доля окиси кальция в известняке, %;

$V$  — объем раствора трилона Б концентрации 0,05 моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование аликвотной части, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем раствора трилона Б концентрации 0,05 моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование холостой пробы, см<sup>3</sup>.

Калий азотнокислый по ГОСТ 4144—79, ч. д. а.

Калия гидроокись, по ГОСТ 24363—80, раствор с массовой долей 20%.

Триэтаноламин солянокислый, раствор с массовой долей 25% или основной.

Флуорексон — сухая смесь индикатора с калием азотнокислым в соотношении 1 : 100.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г, допускается применение других весов с аналогичными технологическими и метрологическими характеристиками.

Бюretки, пипетки по ГОСТ 20292—74, пробирки, колбы, цилиндры по ГОСТ 1770—74 2-го класса точности, допускается применение другой посуды при условии получения метрологических характеристик, не уступающих указанным в соответствующих стандартах.

#### 4.8.3. Проведение анализа

Около 1 г карбида кальция взвешивают в сухой конической колбе из термостойкого стекла вместимостью 100 см<sup>3</sup> и результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака. При взвешивании колба должна быть плотно закрыта пробкой. Затем осторожно небольшими порциями приливают 50 см<sup>3</sup> соляной кислоты 1 : 1, прикрывая при этом колбу часовым стеклом. После охлаждения и прекращения выделения ацетилена раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, доводят объем раствора водой до метки, перемешивают и фильтруют, отбрасывая первые порции фильтрата. Аликвотную часть 10 см<sup>3</sup> помещают в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, добавляют 100—150 см<sup>3</sup> дистиллированной воды, 5 см<sup>3</sup> триэтаноламина, 25 см<sup>3</sup> гидроокиси калия, на кончике шпателя (около 10 мг) индикатор флуорексон и титруют раствором трилона Б до исчезновения флуоресценции. Титрование проводят на темном фоне при энергичном перемешивании.

4.8.2, 4.8.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

#### 4.8.4. Обработка результатов

4.8.4.1. Массовую долю общего кальция ( $X_5$ ) в пересчете на CaO в процентах вычисляют по формуле

$$X_5 = \frac{V \cdot T \cdot 500 \cdot 100}{m \cdot 10},$$

где  $V$  — объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>;

$T$  — титр трилона Б по CaO, г/см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески образца, г.

4.8.4.2. Массовую долю окиси кальция ( $X_6$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_6 = X_5 - \frac{X \cdot 56}{10 \cdot 23,78},$$

где  $X_5$  — массовая доля общего кальция в пересчете на CaO, %;

$X$  — литраж, дм<sup>3</sup>/кг, при 20° С и 101325 Па (760 мм рт. ст.);

56 — молекулярная масса CaO, г;

23,78 — объем, занимаемый 1 грамм-молекулой ацетилена при 20° С и 101325 Па (760 мм рт. ст.).

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между ко-

торыми не должны превышать 0,5% при доверительной вероятности Р=0,95.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.9. Определение массовой доли ферросплава

4.9.1. Реактивы, растворы и аппаратура

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, раствор 1 : 10.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Стакан вместимостью 1 дм<sup>3</sup> по ГОСТ 25336—82.

Термометр по ГОСТ 215—73 или ГОСТ 2823—73.

Магнитная мешалка типа КМ-4 или другая с аналогичными техническими характеристиками.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 2-го класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г; допускается применение других весов с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.

4.9.2. Проведение анализа

Навеску карбида кальция массой 100 г взвешивают и результат взвешивания в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака. Навеску помещают в стакан и в вытяжном шкафу к ней порциями приливают дистиллированную воду в соотношении: твердая фаза к жидкой фазе 1 : 5. По окончании реакции в стакан опускают магнит, предварительно взвешенный с точностью до четвертого десятичного знака, и устанавливают стакан на магнитную мешалку.

После перемешивания содержимого стакана в течение 3 мин магнит с частицами ферросплава вынимают и помещают в стакан, содержащий 500 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты. В течение 1 мин промывают магнит с ферросплавом в растворе соляной кислоты, затем аналогичным образом в дистиллированной воде. Магнит с ферросплавом вынимают из стакана, помещают в фарфоровую чашку, предварительно высушеннюю при температуре 105—110° С до постоянной массы.

Магнит с ферросплавом высушивают в фарфоровой чашке при температуре 105—110° С до постоянной массы и взвешивают. Результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

4.9.3. Обработка результатов

Массовую долю ферросплава в процентах ( $X_7$ ) вычисляют по формуле

$$X_7 = \frac{m_2 - m_1}{m} \cdot 100,$$

где  $m$  — навеска карбида кальция, г;

$m_1$  — масса магнита, г;

$m_2$  — масса магнита с ферросплавом, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми при доверительной вероятности  $P=0,95$  не должны превышать 0,2%.

4.9—4.9.3. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

## 5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Карбид кальция упаковывают в стальные барабаны по ГОСТ 5044—79 Б<sub>1</sub> всех типов герметичного исполнения вместимостью 100 дм<sup>3</sup> или в специальные герметически закрывающиеся контейнеры по нормативно-технической документации.

Масса нетто барабанов должна быть не менее  $(120 \pm 5)$  кг,  $(125 \pm 5)$  кг.

Боковая поверхность барабанов должна быть гофрированной.

Перед заполнением контейнер проверяют на исправность, отсутствие влаги и посторонних предметов.

Контейнеры заполняют карбидом кальция при продувке свободного пространства азотом.

5.2. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение карбida кальция в районы Крайнего Севера и отдаленные районы должны соответствовать требованиям ГОСТ 15846—79.

Продукт, предназначенный для экспорта, упаковывают в соответствии с заказом-нарядом внешнеторгового объединения.

5.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Герметичная упаковка», знака опасности класса 4, подкласса 4.3, классификационный шифр 4312 по ГОСТ 19433—81.

На барабан дополнительно наносят следующие обозначения:  
наименование, марку, сорт продукта;  
дату изготавления;  
номер партий;  
массу нетто, брутто;  
обозначение настоящего стандарта.

На боковую поверхность контейнера наносят данные:  
наименование продукта;  
массу контейнера;  
номер контейнера.

При повагонной отправке карбида кальция без перегрузки в пути следования знаки опасности допускается наносить не менее чем на 10 барабанах, которые размещаются при погрузке у дверей вагона.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.4. Маркировку продукта, предназначенного для экспорта, проводят в соответствии с требованиями внешнеторгового объединения и по ГОСТ 14192—77.

5.5. Барабаны с карбидом кальция транспортируют всеми видами транспорта, кроме воздушного, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировании барабанов железнодорожным транспортом проводят закрепление верхнего яруса барабанов и дверных проемов деревянными брусьями или досками, исключающее завалы и порчу барабанов при транспортировании.

Допускается транспортирование карбида кальция автомобильным транспортом с открытыми кузовами, при этом барабаны и контейнеры должны быть закрыты брезентом.

По железной дороге карбид кальция транспортируют повагонными отправками.

Транспортирование барабанов с продуктом пакетами производят в соответствии с ГОСТ 21929—76. Основные параметры и размеры пакетов — по ГОСТ 24597—81, выбор средств скрепления пакетов — по ГОСТ 21650—76.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества карбида кальция требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения карбида кальция — шесть месяцев со дня изготовления продукта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

---

Редактор Н. П. Щукина

Технический редактор М. М. Герасименко

Корректор Г. И. Чуйко

Сдано в наб. 19.03.87 Подп. в печ. 22.04.87 1,5 усл. п. л. 1,5 усл. кр.-отт. 1,53 уч.-изд. л.  
Тираж 8000 Цена 10 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопрестенский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 1822.

# Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа Л14

Изменение № 3 ГОСТ 1460—81 Карбид кальция. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 27.08.91 № 1398

Дата введения 01.02.92

Вводная часть. Последний абзац исключить;  
дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 1.2 и таблицу 1 исключить.

Пункт 1.3 и таблицу 2 изложить в новой редакции: «1.3. Карбид кальция должен выпускаться в кусках следующих размеров, указанных в табл. 2. (см. с. 54)».

Пункт 1.4. Таблица 3. Головка. Исключить слова: «Высшая категория качества» и «Первая категория качества»;

примечание 3 исключить;

дополнить примечанием — 4: «4. По согласованию с потребителем допускается на предприятиях, оборудованных печами с охлаждением расплава карбида кальция в охлаждающих барабанах, изготавливать карбид кальция литражом не менее 240<sup>3</sup> дм<sup>3</sup>/кг для кусков всех размеров, указанных в стандарте».

Пункт 2.1. Второй абзац после слова «является» дополнить словами: «по-жаро-и»;

шестой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.004—85 на ГОСТ 12.1.044—89.

Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—88.

Пункт 2.12. Второй абзац изложить в новой редакции: «У входов в помещения и места, предназначенные для хранения карбида кальция и работы с карбидом кальция, необходимо установить знак «Запрещается тушить водой» по ГОСТ 12.4.026—76».

(Продолжение см. с. 54)

Таблица 2

Обозначение	Размер кусков, мм	Размеры других кусков, мм	Массовая доля других кусков, %, не более
2/25	От 2 до 25	Менее 2 От 25 до 50	5 10
25/50	От 25 до 50	Менее 25, в том числе менее 2 От 50 до 80 Более 80	7 2 10 Отсутствие
25/80	От 25 до 80	Менее 25, в том числе менее 2 От 80 до 100 Более 100	7 2 10 Отсутствие
50/80	От 50 до 80	Менее 50, в том числе менее 2 От 80 до 100 Более 100	10 2 10 Отсутствие

Примечание. Карбид кальция с кусками размером 2/25 предназначен для предприятий, имеющих генераторы для переработки кусков указанного размера».

(Продолжение см. с. 55)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 1460—81)*

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.13: «2.13. Сточные воды при производстве карбида кальция отсутствуют. Отходящие дымовые газы очищают от пыли (извести, кокса) в соответствии с «Правилами и нормами техники безопасности и промышленной санитарии для проектирования, строительства и эксплуатации предприятий по производству карбида кальция и электродной массы».

Пункт 3.1. Третий абзац. Заменить слова: «и его товарный знак» на «и (или) его товарный знак»;

четвертый абзац. Исключить слово: «марку».

Пункт 4.2.3 до слов «На банку» изложить в новой редакции: «Среднюю пробу фракций с размерами кусков 25/50, 25/80 и 50/80 быстро дробят на куски размером не более 25 мм, отсеивают часть кусков размером менее 5 мм. Пробу из кусков размером 5—25 мм для определения литражка карбида кальция помещают в герметично закрывающуюся банку».

Пункты 4.3.1, 4.5.1, 4.9.1. Заменить слова: «по ГОСТ 215—73 или по ГОСТ 2823—73» на «круглый стеклянный».

Пункт 4.3.3 после слов «как указано в п. 4.2.3» дополнить словами: «или в п. 4.2.2 для проб с размером кусков 2/25».

Пункт 4.3.4 дополнить абзацем: «Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа  $\pm 2 \text{ дм}^3/\text{кг}$  при доверительной вероятности  $P = 0,95$ ».

Пункты 4.4.1, 4.5.1, 4.6.1, 4.7.1, 4.8.2, 4.9.1. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.

Пункты 4.4.1, третий абзац. Заменить слова: «2-го класса точности» на «3-го или 4-го класса точности».

Пункты 4.4.2, 4.8.4.2 дополнить абзацем: «Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа  $\pm 0,3 \%$  при доверительной вероятности  $P = 0,95$ ».

Пункт 4.5.1. Четырнадцатый абзац. Заменить значение: 15  $\text{дм}^3$  на 10  $\text{дм}^3$ .

*(Продолжение см. с. 56)*

---

(Продолжение изменения к ГОСТ 1460—81)

Пункты 4.5.1, 4.6.1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 223—75 на ГОСТ 27068—86; исключить ссылку: ГОСТ 5824—79.

Пункт 4.5.4 дополнить абзацем: «Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа  $\pm 0,004\%$  при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

Пункты 4.6.4, 4.7.3, 4.9.3 дополнить абзацем: «Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа  $\pm 0,1\%$  при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

Пункт 5.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Карбид кальция упаковывают в стальные барабаны по ГОСТ 5044—79 Б<sub>1</sub> всех типов герметичного исполнения вместимостью 100 дм<sup>3</sup> (транспортная тара 1А2 по ГОСТ 26319—84) или в барабаны другого типа, не уступающие по техническим требованиям ГОСТ 5044—79, или в специальные герметически закрывающиеся контейнеры»;

второй абзац. Исключить слова: «не менее».

Пункт 5.2. Последний абзац дополнить словами: «и по ГОСТ 26319—84».

Пункт 5.3. Третий абзац. Исключить слово: «марку»;

последний абзац исключить.

Пункт 5.4. Заменить слова: «и по ГОСТ 14192—77» на «по ГОСТ 14192—77 и по ГОСТ 19433—88».

Пункт 5.5 дополнить абзацем (после второго): «Груз в специальных контейнерах перевозят автомобильным транспортом»;

пятый абзац изложить в новой редакции: «Пакетирование упакованной продукции проводят в соответствии с ГОСТ 26663—85, ГОСТ 21650—76 и ГОСТ 24597—81»;

дополнить абзацем: «Барабаны с карбидом кальция хранят на открытых площадках под навесом или в несгораемых хорошо проветриваемых складах, исключающих попадание влаги, в вертикальном положении, не более чем в три яруса. Совместное хранение с другими веществами и материалами не допускается».

(ИУС № 11 1991 г.)

---